

PROPIEDADES		
CALIBRE ANCHOS DISPONIBLES	720 GALGAS 6.20, 8.20 Y 12.40 MTS	
PROPIEDADES MECÁNICAS		
ESPESOR	180 micras	ISO - 4953
ALARGAMIENTO EN ROTURA	D.M. 520 % D.T. 740 %	ASTM D 882-10
TRACCIÓN PUNTO FLUENCIA	D.M. 23.1 N/mm2 D.T. 22.5 N/mm2	ASTM D 882-10
RESISTENCIA AL IMPACTO	420 gr	ASTM D 1709-09
PROPIEDADES ÓPTICAS		
TRANSMISIÓN LUZ GLOBAL VISIBLE	25%	ASTM D 1003
DIFUSIÓN DE LUZ VISIBLE	80 %	ASTM D 1003
TRANSMISIÓN UV	2%	ASTM D 1003
PROPIEDADES DE DURACIÓN, RESISTENCIA Y GARANTÍA		
ENVEJECIMIENTO ACCELERADO	>1,500 HORAS	UNE - 53104
VIDA ÚTIL MÍNIMA ESTIMADA	24 MESES	UNE - 53104
RESISTENCIA AL AZUFRE	1,000 ppm	
RESISTENCIA AL CLORO	100 ppm	
GARANTÍA ALIANZA	24 MESES	
PROTECCIÓN UV	24 MESES	UNE - 53104